

## 1. Produto

### 1.1 Descrição

A massa Macx/Cor Massa Corrida é um produto de fácil aplicação, ótima aderência e com grande poder de enchimento, que possui secagem rápida, fácil de lixar e boa resistência a intempéries e alcalinidade, proporciona acabamento liso, em superfícies, para ambientes interiores.

### 1.2 Indicado para:

- Produto indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de reboco curado, concreto e semelhante, proporcionando um acabamento liso em interiores.

### 1.3 Não é indicado para:

- Superfícies externas.

## 2. Referências normativas

### 2.1 Tipo e classificação:

Produto classificado conforme ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.7.2.

### 2.2 Função/ definição:

Massa niveladora Interior.

## 3. Informações técnicas

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos, microbicidas e água.

**Cor:** Branco.

**Embalagens:** 13,5 kg e 25 kg.

**Toxicidade:** Consultar a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para produtos químicos, disponível em: [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br)

**Sólidos / Volume:** 42 – 44%

**Sólidos / Peso:** 65 – 67%

**Consistência:** 6,1 – 6,9 cm

**Peso Específico:** 1,65 – 1,72 g/cm<sup>3</sup>.

**VOC - Compostos Orgânicos Voláteis** ( Valor obtido através da Norma Européia DIN Em 11890-1): 0,15 – 0,19 g/L.

**pH – (ASTM E70):** 8,5 – 9,5

**Acabamento:** Liso

**Número de demãos:** 2 - 3 demãos.

\* Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

### **Impermacx Indústria de Argamassas Eireli**

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula nº303 – Lt. 6A/6B – Rancho Alegre, CIA SUL-  
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000 / CNPJ: 26.183.428/0001-00  
Tel.: 55(71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br)

**Ferramentas para Aplicação:** Desempenadeira e/ou espátula de aço.

**Diluição:** Produto pronto para uso, não necessário diluição.

Para outras informações, consultar a FISPQ do produto.

#### 4. Dados de aplicação

##### 4.1 Superfície para aplicação

Superfícies internas de:

- Reboco;
- Concreto;
- Fibrocimento;
- Paredes pintadas com PVA ou acrílico;
- Semelhantes.

##### 4.2 Antes de aplicar

- Temperatura do ar ambiente: de 10 °C a 40 °C e 90% de umidade;
- Proteja peças metálicas, pois elas podem manchar.
- Verifique suas ferramentas de trabalho.
- Use Equipamentos de proteção individual (EPI). Para mais informações, consulte a FISPQ do produto, disponível em: [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br).

##### 4.3 Preparo da superfície

Toda a superfície sujeita a aplicação do produto deverão estar corretamente preparada, observando as condições abaixo:

- Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujeira;
- O pó originário pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc., devem ser completamente removidos;
- Com textura e grau de absorção uniforme;
- Livre de calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincas, fissuras, descascamento ou sangramento;
- Aguarde a cura de no mínimo 28 dias do concreto/reboco novo, ou imperfeições corrigidas com argamassa de cimento;
- Em superfícies com problemas de umidade, recomendamos aplicar somente após correção;
- As superfícies pintadas com cal hidratada deverão ser totalmente lixadas e limpas antes do início da aplicação do sistema, utilizando como fundo o selador acrílico;
- Para superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, realizar a limpeza utilizando uma solução de água sanitária a 1% de cloro ativo (mistura de água sanitária na proporção 1:1 com água limpa);
- Superfícies vitrificadas, muito lisas, com brilho, ou com baixa porosidade, devem ser lixadas até criar uma boa condição de ancoragem/aderência;
- Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico, verificando a existência de descascamento ou falta de aderência, promovendo a sua remoção e correção.

#### **Impermacx Indústria de Argamassas Eireli**

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula nº303 – Lt. 6A/6B – Rancho Alegre, CIA SUL-  
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000 / CNPJ: 26.183.428/0001-00  
Tel.: 55(71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br)

#### 4.4 Modo de preparar o produto

Produto pronto para uso, não havendo a necessidade de diluição.

#### 4.5 Modo de aplicação

- As superfícies a serem niveladas deverão estar limpas, sem trincas e previamente seladas com selador acrílico;
- Aplicar com espátula ou desempenadeira metálica lisa;
- Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado;
- Aplicar duas ou três demãos com intervalos de 3 horas;
- Aplicar em temperaturas entre (10 e 40°C);
- Não aplicar em dias chuvosos ou muito quentes;
- Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

#### 5. Tempo de Secagem

Ao toque: 60 minutos.

Final: 4 horas.

#### 6. Consumo

O rendimento pode variar de acordo com a aplicação, preparo e porosidade da superfície.

- Rendimento de 16 à 24 m<sup>2</sup> por saco de 13,5 kg / por demão.
- Rendimento de 30 à 44 m<sup>2</sup> por balde de 25 kg / por demão.

#### 7. Fornecimento e armazenamento

**A massa MacX/Cor Massa Corrida** é fornecida em sacos de 13,5kg e baldes de 25kg. Os sacos devem ser armazenadas em local seco e protegidas, sobre estrados com empilhamento máximo de 15 sacos e com distância mínima de 30 cm da parede. Devem ser mantidos em sua embalagem original fechada.

#### 8. Validade

Conforme data de validade informada na embalagem.

#### **Impermacx Indústria de Argamassas Eireli**

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula nº303 – Lt. 6A/6B – Rancho Alegre, CIA SUL-  
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000 / CNPJ: 26.183.428/0001-00  
Tel.: 55(71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br)

#### 9. Precauções e observações

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

As informações de segurança e meio ambiente estão dispostas na FISPQ do produto, disponível no site: [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br).

Emergências médicas (24 horas): CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica):

0800- 0148110 (24 horas)

Este Boletim Técnico foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária do produto promover treinamentos de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Químico Responsável: Jennifer Juliane P. Ferreira CRQ: 07403197

#### **Impermacx Indústria de Argamassas Eireli**

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula nº303 – Lt. 6A/6B – Rancho Alegre, CIA SUL-  
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000 / CNPJ: 26.183.428/0001-00  
Tel.: 55(71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – [www.macxplus.com.br](http://www.macxplus.com.br)